

# AGUAPLAST®

## Universal PRO

Töltés, simítás és felújítás  
egyetlen termékkel



Termék, amely nélkül egyetlen  
profi gipszkartonszerelő vagy  
festő sem tud megenni.

360°



**Beissier S.A.U.**  
Txirrita Maleo, 14 · E-20100 Errenteria (Gipuzkoa)  
Tel.: (34) 943 344 070  
beissier@beissier.es · www.beissier.com

**Beissier**

## ALKALMAZÁSI TERÜLETEK



## Felújítás

Közvetlenül felhordható nem nedvszívó felületekre, például bevont üvegszövet tapétákra, akrilvakolatokra, selyemfényű latexfestékekre vagy régi olajfesték-rétegekre.



## Kitöltés

Akár 50 mm-es lyukak egyszerű kitöltése, zsugorodás és repedezés nélkül.



## Gipszkarton lapok

Alkalmas hézagoló és finomfelületi glettelésre, valamint gipszkarton lapok kiváló minőségű, teljes felületű glettelésére.



## Simítás

Finom, sima és mérsékelt nedvszívó felületet ad. Festés előtt nincs szükség alapozásra.

## TULAJDONSÁGOK

01

## Kiváló feldolgozási és alkalmazási tulajdonságok:

Egyszerűen bekeverhető, csomómentes massa. Rendkívül jó állékonyosság. Könnyű csiszolhatóság.

02

## Gyors felhordás

Nedves a nedvesre technológiával megmunkálható. Gyorsan és egyenletesen szárad, még vastag rétegben is. Keverőpumpás felhordásra alkalmas. Egységes és mérsékelt nedvszívó felületet ad, amivel festék takarítható meg.

03

## Az MSZ EN 13963 szabvány szerinti besorolás:

4B típus: Gyorsan kötő hézagoló gipsz, hézagoló szalag nélküli alkalmazáshoz HRK (félkerek), HRAK (félkerek, sülyesztett), AFK (lapos, főzolt) élképzésű gipszkarton lapokhoz, valamint olyan vágott élékhez, amelyeket a helyszínen 45°-os szögben főzoltak. Az MSZ EN 16566 szerinti besorolása: G3S2V2W2A0C0RA. Alkalmas a szárazépítésben elvárt Q1-Q4 felületi minőségi szintek elérésére.

04

## Kiváló tapadás

Szerves alapú felületeken is alkalmazható.

## ALAPFELÜLETEK

## Nedvszívó felületek:

Beton, cement, tégl- és blokkfalazat, pórusbeton (Ytong), gipsz, gipszkarton lapok, cementkötésű építőlemezek stb.

## Nem nedvszívó felületek:

Régi selyemfényű és olajbázisú festékrétegek, akrilvakolatok, bevont üvegszövet tapéták, diszperziós festékek stb.

## FENNTARTHATÓSÁG

EPD  
TANÚSÍTVÁNYOKRECYCLED  
& 100%  
RECYCLABLEÚJRAHASZNOSÍTOTT  
ÉS 100%-BAN  
ÚJRAHASZNOSÍTHATÓ  
CSOMAGOLÁSÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR  
A+ A B C

FSC TANÚSÍTVÁNY



Beltér



0,45 L/kg



&lt; 120 µm: Finom



60 perc



50 mm



Fehér



1 óra / mm

Max. 24 óra / 50 mm



Teljes száradást követően

Apró  
változtatások a  
FENNTARTHATÓ  
JÖVŐÉRT